

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **QFP22-256PIN**

JEITA Package name; **P-LQFP256-2828-0.40**

Lead frame plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **2.64 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	52	シリコン	7440-21-3	51.9	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00010	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.0003	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0010	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.0003	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00010	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0010	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0010	20	配線材
			タンゲステン ※3	7440-33-7	0.0016	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00010	2	配線材
	保護膜	1.00	ポリイミド	-	1.00	1000000	保護膜 ※4
パッケージ	ダイアタッチ材	8.7	銀	7440-22-4	5.5	640000	主成分
			エポキシ樹脂	-	1.80	205000	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.70	80000	接着剤
			無機粉末	-	0.42	48000	添加物
			ビスマス化合物	-	0.24	27000	イオントラップ
	端子メッキ	27	錫	7440-31-5	26.9	980000	はんだ
			ビスマス	7440-69-9	0.55	20000	はんだ
	リードフレーム	568	銅	7440-50-8	537	945000	導体材
			銀	7440-22-4	2.8	5000	インナーリードメッキ
			その他成分 ※5	-	28.4	50000	添加剤
ボンディングワイヤー	14.0	金	7440-57-5	14.0	1000000	導体材	
	モールド樹脂	1969	エポキシ樹脂	-	98.4	50000	主成分
			三酸化アンチモン	1309-64-4	7.9	4000	難燃助剤
			ブロム化エポキシ樹脂	-	17.7	9000	樹脂難燃剤
			シリカ	60676-86-0/-	1589	807000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	29.5	15000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	118.1	60000	硬化剤
			有機リン化合物	-	9.8	5000	硬化促進剤
			その他	-	98.4	50000	添加剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。

※5 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。