

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **QFP5-80PIN-S2 / Halogen free**

JEITA Package name; **P-QFP080-1420-0.80**

Terminal plating; **Lead(Pb) Free**

Weight; **1.76 [g]※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	18.8	シリコン	7440-21-3	18.8	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.000038	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.000094	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.00038	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.000094	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.000038	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.00038	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.00038	20	配線材
			タングステン ※3	7440-33-7	0.00056	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.000038	2	配線材
パッケージ	保護膜	0.38	ポリイミド	-	0.38	1000000	保護膜 ※4
	ダイアタッチ材	2.9	銀	7440-22-4	1.9	640000	主成分
			エポキシ樹脂	-	0.59	205000	接着剤
			フェノール樹脂	-	0.24	80000	接着剤
			無機粉末	-	0.14	48000	添加物
			ビスマス化合物	-	0.078	27000	イオントラップ
	端子メッキ	27.3	錫	7440-31-5	27.3	1000000	はんだ
	リードフレーム	350.7	銅	7440-50-8	331.4	945000	導体材
			銀	7440-22-4	1.8	5000	インナーリードメッキ
			その他成分 ※5	-	17.6	50000	添加剤
	ボンディングワイヤー	1.9	金	7440-57-5	1.9	1000000	導体材
	モールド樹脂	1358	エポキシ樹脂	-	68	50000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	1229	905000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	6.8	5000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	54.4	40000	硬化剤

化学物質の情報について

- ※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。
- ※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。
従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。
- ※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。
- ※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。
- ※5 Cuタイプの場合は、ニッケル、亜鉛、錫、ケイ素、鉄、酸化亜鉛が、42alloyタイプの場合は、炭素、ケイ素、マンガンが含まれます。