

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **PFBGA7U-100** / Mold : Halogen free

JEITA Package name; **(P-TFBGA-100-0707-0.65)**

Solder ball Type; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.09 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	17	シリコン	7440-21-3	16.9	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00003	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.00008	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0003	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.00008	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00003	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0003	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0003	20	配線材
			タンゲステン ※3	7440-33-7	0.0005	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00003	2	配線材
	保護膜	0.34	ポリイミド	-	0.34	1000000	保護膜 ※4
PKG	回路基板	18	ガラスクロス	-	0.92	52140	強化材
			シリカ	-	0.47	26180	充填剤
			ハロゲン系樹脂添加剤	-	1.4	81400	樹脂難燃剤
			エポキシ樹脂	-	1.6	86280	主剤
			アクリレート系樹脂	-	0.99	54600	主剤
			顔料	-	0.85	46800	添加剤
			有機フィラー	-	0.046	2600	充填剤
			ヒ素	7440-38-2	0.0005	26	耐熱性向上
			クロム化合物	-	0.0004	20	耐熱性向上
			銅	7440-50-8	11.2	629154	銅箔(パターン配線)
	ダイアタッチ材	1.3	ニッケル	7440-02-0	0.30	16900	メッキ
			金	7440-57-5	0.069	3900	メッキ
			エポキシ樹脂	-	0.85	670000	接着剤
			アクリル樹脂	-	0.41	330000	接着剤
			半田ボール	7440-31-5	7.1	957500	半田成分
			錫	7440-22-4	0.26	35000	半田成分
			銀	7440-50-8	0.055	7500	半田成分
	ボンディングワイヤー	0.85	金	7440-57-5	0.85	1000000	導体材
			エポキシ樹脂	-	2.3	50000	主成分
			シリカ	60676-86-0/-	39.7	873000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.092	2000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	2.3	50000	硬化剤
			有機リン化合物	-	0.23	5000	硬化促進剤
			その他	-	0.92	20000	添加剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。