

Chemicals contained in products

Package-type

Epson Package name; **PFBGA16U-280 / Mold : Halogen free**

JEITA Package name; **(P-TFBGA-280-1616-0.80)**

Solder ball Type; **Lead(Pb) Free**

Weight; **0.49 [g] ※1**

Part	Subpart	Subpart weight [mg]	Substance name	CAS No.	Content ※2		Application
					[mg]	[ppm]	
チップ	ICチップ	29	シリコン	7440-21-3	28.8	999894	主成分
			ホウ素	7440-42-8	0.00006	2	ドーパント
			無機リン	7723-14-0	0.0001	5	ドーパント
			アルミニウム	7429-90-5	0.0006	20	配線材
			ヒ素 ※3	7440-38-2	0.0001	5	ドーパント
			フッ素 ※3	7782-41-4	0.00006	2	ドーパント
			チタン ※3	7440-32-6	0.0006	20	配線材
			モリブデン ※3	7439-98-7	0.0006	20	配線材
			タンゲステン ※3	7440-33-7	0.0009	30	配線材
			コバルト ※3	7440-48-4	0.00006	2	配線材
	保護膜	0.58	ポリイミド	-	0.58	1000000	保護膜 ※4
PKG	回路基板	108	ガラスクロス	-	5.6	52140	強化材
			シリカ	-	2.8	26180	充填剤
			ハロゲン系樹脂添加剤	-	8.8	81400	樹脂難燃剤
			エポキシ樹脂	-	9.3	86280	主剤
			アクリレート系樹脂	-	5.9	54600	主剤
			顔料	-	5.0	46800	添加剤
			有機フィラー	-	0.28	2600	充填剤
			ヒ素	7440-38-2	0.003	26	耐熱性向上
			クロム化合物	-	0.002	20	耐熱性向上
			銅	7440-50-8	67.7	629154	銅箔(パターン配線)
			ニッケル	7440-02-0	1.8	16900	メッキ
			金	7440-57-5	0.42	3900	メッキ
	ダイアタッチ材	7.5	エポキシ樹脂	-	5.1	670000	接着剤
			アクリル樹脂	-	2.5	330000	接着剤
	半田ボール	57	錫	7440-31-5	54.5	957500	半田成分
			銀	7440-22-4	2.0	35000	半田成分
			銅	7440-50-8	0.43	7500	半田成分
	ボンディングワイヤー	8.8	金	7440-57-5	8.8	1000000	導体材
			エポキシ樹脂	-	14.0	50000	主成分
モールド樹脂	280	280	シリカ	60676-86-0/-	244.30	873000	充填材
			カーボンブラック	1333-86-4	0.6	2000	樹脂着色剤
			硬化剤(フェノール樹脂等)	-	14	50000	硬化剤
			有機リン化合物	-	1.40	5000	硬化促進剤
			その他	-	5.6	20000	添加剤

化学物質の情報について

※1 パッケージの重量は、内蔵するチップのサイズ等、個別のIC仕様により多少異なる場合があります。

※2 含有データは、製品への意図的添加及び各サプライヤーからの情報に基づき算出された値であり、保証値ではありません。

従って、実測値はこのデータと多少異なる場合があります。

※3 これらの物質は、内蔵するICチップの仕様により、含有する場合としない場合があります。

※4 個別の機種により保護膜を使用しない場合があります。